

產品資料

偉伯醛淨找平膩子 weberdeko base

(Formerly known as E.MIX BASE 美特耐找平膩子)

本產品適用於室內外機械操作及手抹薄層作業的耐水泥基找平膩子產品

產品

偉伯醛淨找平膩子是一種高級耐水找平膩子,適用於混凝土基面、磚牆等粗糙基面的精緻找平,為後續面層膩子的施工提供良好基面,減少面層膩子的用量,從而降低工程造價。本產品有優異的耐久穩定性,可適應各種天氣環境。適用的基材有平整混凝土基面、水泥抹灰砂漿牆、室內外乾燥及潮濕基面施工皆可,乾透後亦可直接塗刷塗料。

用途

適用於內牆的找平 適用於外牆的找平 適用於天花找平

性能特點

同時符合中國、歐盟及英國標準

單組分產品:按比例加水攪拌即可施工,確保施工質量

專為機噴抹灰設計

收縮率低:有效降低收縮裂縫和開裂現象

防霉、耐水

適用於塗料系統的施工

與**偉伯**砂漿系列產品有良好的兼容性

技術參數

顏色	灰色、白色
成分	硅酸鹽水泥、骨料、幼砂、石粉及其它化學添加劑
最大粒徑	0.5 mm

Page 1 of 4



SAINT-GOBAIN WEBER (HONG KONG) BUILDING MATERIAL CO., LIMITED

Saint-Gobain Weber (Hong Kong) Building Material Co., Limited 聖戈班偉伯(香港)建材有限公司



兌水量	手批:約需 26 - 28% (10.4 - 11.2 公升水 / 40 公斤粉料) 機械:約需 28 - 30% (11.2 - 12 公升水 / 40 公斤粉料)	
密度	1.3 公斤/公升(乾) 1.6 公斤/公升(濕) 加 27% 水	
施工時間	約1小時	
施工厚度	1層2-4mm 2層合共5-8mm	
耗用率	約 1.3 KG/m²/mm	
耗用量	施工 3 mm 厚: 每平方米需 3.9 kg 施工 3 mm 厚: 每包産品可施工 10.25 m²	

物理性能

	EN 1015 Part 12, HKHA MTS FIN M790.C, JG/T	
	157	
與混凝土基面的粘結強度	- 原強度	≥ 1.0 N/mm ²
	- 浸水後	≥ 0.7 N/mm ²
	- 熱老化後	≥ 0.7 N/mm ²
	- 凍融循環後	≥ 0.7 N/mm ²
抗壓強度	EN1015-11	≥ 5 N/mm ²
抗折強度	EN1015-11	≥ 3 N/mm ²
收縮率	Coutinho Ring, HKHA MTS (2002/2004) Spec. Part D, Cl. 2.1.6	無
耐水性	JG/T 157, GB/T 1733	無異常
保水率	BS 4551	> 99%
耐鹼性	JG/T 157, GB/T 9265	無異常
游離甲醛	GB18582	< 0.1 g/kg

我們建議於施工前進行產品的全面測試,以確保產品適用於不同工地環境。 除了特別註明,所有技術數據均為 28 天硬化時間所測。

執行標準

歐盟標準: EN 1015: 2000 英國標準: BS 4551, BS 6319

中國標準: JC/T 157, GB/T 1733, GB/T 9265, GB18582

施工程序





基面處理

確保基面無油脂、脫模劑、鐵銹、銹金屬、木屑、油漆、塑料、粉塵及其它任何能夠影響**偉伯 醛淨找平膩子**的粘結強度的污染物。

如採用機械操作,基面需在前一天和機噴前進行洒水隕濕,確保無明水後方可施工。

當基材為高煤灰含量混凝土時,建議使用**偉伯防潮底漆**作界面處理,以減少其後對後續施工之不良影響。

施工

將粉料按比例加入水中,同時用電動攪拌機攪拌,兌水量視乎施工方式的不同而不同。如用手批約需 26 - 28% (10.4 - 11.2 公升水/40 公斤粉料);用機噴約需 28 - 30% (11.2 - 12 公升水/40 公斤粉料)。 充分攪拌 3 - 7 分鐘,使材料均勻無結塊。

如使用泵壓型噴漿,則不能運送濕料,必須分開攪拌。

天花批蕩 2-4 mm 厚度,可用機器噴漿一層即可。

天花噴漿 5-8 mm 厚度,可以在一天內分兩層施工,第一層厚度為 4mm。待第一層約 80-90%乾時,方可作第二層施工。每層施工厚度不能超過 4 mm,建議每天同一層施工總厚度不超過 8 mm。

施工完畢後 1 - 2 小時內會有氣泡冒出,此屬正常現象,可噴上一層 1 mm 作修飾抹平。

建議用 300 - 600 mm 邊長的抹刀作抹平表層。

如需直接塗油漆或粘牆紙,需用抹刀平滑表層,並建議至3天後才能塗漆,以降低鹼度。

施工細節及安全指引請參閱《施工說明書》。

養護

產品在常溫狀態下即可硬化,通常室內施工無須洒水養護;而在高溫乾燥天氣下,需洒水養護,確保強度發展。





包裝及儲存

40 公斤裝, 在乾燥環境下儲存, 保存期 12 個月。

安全指引

建議攪拌及施工時穿戴口罩、眼罩或保護衣物。

本產品含水泥成分,可能會引發過敏反應。

可能對眼睛及皮膚有刺激作用。如不小心進入眼睛,必須用大量清水沖洗並盡快就醫。如接觸 到皮膚感覺不適,請立即用肥皂和清水沖洗。

避免兒童接觸。

詳細請參照《安全技術說明書》。

*注:本目錄內的產品技術規格資料,是基於標準測試方法為準;本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性,包括但不限於:使用環境/天氣/施工工藝或基面情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任,並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。此外,我們建議於施工前進行產品的全面測試,以確保產品適用於不同工地環境。除了特別註明,所有技術數據均為28天硬化時間所測。

