

產品資料

偉伯石材底漆 S1 weberfix stone sealer S1

(Formerly known as E.MIX Stone Sealer S1)

提高粘結強度的石材底漆

產品

偉伯石材底漆 S1 是一種乳白色乳液，提高無背網或加背網石材的粘結強度。無需稀釋，直接塗刷石材背面。偉伯石材底漆 S1 有效提高石材粘結強度，與偉伯瓷磚粘結劑有很好相容性。

用途

- 用於加背網石材，提高粘結強度
- 用於大尺寸石材，提高水泥砂漿粘結強度
- 可作石材防水保護層，防止汙漬污染石材

性能特點

- 產品乎合歐盟標準
- 乳白色聚合物對表面外觀無影響
- 提高加背網石材的粘結強度
- 可滲透石材內，提高石材粘結劑與砂漿的粘結強度
- 可作天然石材和人造石材的防潮或防汙保護層

技術參數

顏色	乳白色
成分	聚合物乳液
比重	1.04 g/cm ³
pH 值	8
最低應用溫度	5°C

物理性能

	無處理	塗刷 偉伯石材底漆 S1
石材	0.9 N/mm ²	1.2 N/mm ²
	斷裂面：粘結劑/瓷磚介面	斷裂面：粘結劑

Page 1 of 2



Saint-Gobain Weber (Hong Kong) Building Material Co., Limited
聖戈班偉伯(香港)建材有限公司

加背網石材	0.6 N/mm ²	1.1 N/mm ²
	斷裂面：粘結劑/背網介面	斷裂面：粘結劑

我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。除了特別註明，所有技術數據均為 28 天硬化時間所測。

執行標準

歐盟標準：EN 1348

施工

施工前，確保石材背面清潔，乾燥，無污染物。用毛刷、輥筒在處理過的石材背面上塗刷偉伯石材底漆 S1。需 1-3 小時乾燥。推薦偉伯瓷磚膠&填縫劑 或其他聚合物水泥基砂漿粘貼石材。

立即用水清洗工具，徹底剷除污點。

施工細節請參閱施工說明書。

耗用量

吸水率高的表面	約 13 – 16 m ² /L
吸水率低的表面	約 15 – 18 m ² /L

包裝及儲存

20L 裝，在乾燥環境下儲存，保存期 12 個月。

安全指引

建議攪拌及施工時穿戴口罩、眼罩或保護衣物。

可能對眼睛及皮膚有刺激作用。如不小心進入眼睛，必須用大量清水沖洗並盡快就醫。如接觸到皮膚感覺不適，請立即用肥皂和清水沖洗。

避免兒童接觸。

詳細請參照《安全技術說明書》。

*注：本目錄內的产品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。除了特別註明，所有技術數據均為 28 天硬化時間所測。