

產品資料

偉伯防潮界面劑 weberprim moisture sealer

(Formerly known as 美特耐防潮界面劑 E.MIX MOISTURE SEALER)

為浴室、潮濕環境及高吸水基材提供防水保護層。

產品

偉伯防潮界面劑是一種呈綠色的分散聚合物乳液，適用於潮濕環境如浴室和廚房等的牆身/ 地板磚下的水份密封層。適用於以混凝土、水泥基石膏、輕質板、輕質磚和木板為底層的表面。然而，防潮界面劑不應該作為水泥基產品的摻合料。

用途

潮濕環境如浴室和廚房等的牆身/ 地板磚下的水份密封層

性能特點

為浴室、潮濕環境及高吸水基材提供有效的防水保護層

技術參數

顏色	綠色
pH 值	7 - 9
VOC	< 10 g/L
密度	1.04 g/cm ³

對比

對比	水分蒸汽傳輸速率(MVTR)*
偉伯防潮界面劑	約 3 - 10 g / m ² / 天
醇酸樹脂和改良的醇酸樹脂	約 100 - 250 g / m ² / 天
苯乙烯- 丙烯酸共聚物	約 1000 g / m ² / 天
苯乙烯- 丁二烯共聚物	約 1100 - 1900 g / m ² / 天
丙烯酸共聚物	約 1200 - 2500 g / m ² / 天

Page 1 of 2



Saint-Gobain Weber (Hong Kong) Building Material Co., Limited
聖戈班偉伯(香港)建材有限公司

*The MVTR is based on a film made from the above respective material.

施工程序

基面處理

在使用兩層偉伯防潮界面劑前應確保基材清潔、乾燥及無灰塵。

施工

可用刷子或滾筒在基材表面塗第一層封塗層。第二層封塗層應在第一層幹透後再進行塗刷。第一層的乾燥時間約為 1 – 2 小時，這取決於基材和環境條件。第二層的乾燥時間大約是在瓷磚施工前 4 小時。建議與美特耐瓷磚粘結劑、填縫劑系列或其他聚合物水泥膠粘劑搭配使用。

耗用率

對於吸收性的表面兩層	約 0.3 L/m ²
對於非吸收性的表面兩層	約 0.15 L/m ²

施工細節及安全指引請參閱《偉伯防潮界面劑施工說明書》。

包裝及儲存

20 公升桶裝，在乾燥環境下儲存，保存期 12 個月。

安全指引

建議攪拌及施工時穿戴口罩、眼罩或保護衣物。

本產品具有腐蝕性，對眼睛及皮膚有刺激作用。如不小心進入眼睛，必須用大量清水沖洗並盡快就醫。如接觸到皮膚感覺不適，請立即用肥皂和清水沖洗。

萬一吸入，立即就醫。

避免兒童接觸。

詳細請參照《安全技術說明書》。

*注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。除了特別註明，所有技術數據均為 28 天硬化時間所測。