

## 產品資料

# 偉伯防潮界面劑 weberprim moisture sealer

為浴室、潮濕環境及高吸水基材提供防水保護層。

### 產品

偉伯防潮界面劑是一種呈綠色的分散聚合物乳液，適用於潮濕環境如浴室和廚房等的牆身/地面瓷磚粘貼前的水氣密封層。適用於以混凝土、水泥基批盪、輕質板、輕質磚和木板等基材。然而，偉伯防潮界面劑不應該作為水泥基產品的摻合料。

### 用途

- 潮濕環境如浴室和廚房等的牆身/地面瓷磚粘貼前的水氣密封層

### 性能特點

- 為浴室、潮濕環境及高吸水基材提供有效的防潮保護層

### 技術參數

顏色	綠色
pH 值	7 - 9
密度	1.04 g/cm <sup>3</sup>
揮發性有機化合物 (VOC)	< 10 g/L

### 對比

	水分蒸汽傳輸速率(MVTR)*
偉伯防潮界面劑	約 3 - 10 g / m <sup>2</sup> / 天
醇酸樹脂和改良的醇酸樹脂	約 100 - 250 g / m <sup>2</sup> / 天
苯乙烯 - 丙烯酸共聚物	約 1000 g / m <sup>2</sup> / 天
苯乙烯 - 丁二烯共聚物	約 1100 - 1900 g / m <sup>2</sup> / 天
丙烯酸共聚物	約 1200 - 2500 g / m <sup>2</sup> / 天

\* MVTR 是基於由上述相應材料製成的薄膜。

## 施工程序

### 基面處理

在施工兩層**偉伯防潮界面劑**前應確保基材清潔、乾燥及無灰塵。

### 施工

可用刷子或滾筒在基材表面塗第一層封塗層。第二層封塗層應在第一層幹透後再進行塗刷。第一層的乾燥時間約為 1 – 2 小時，這取決於基材和環境條件。

瓷磚粘貼施工須在封塗層乾固 4 小時後方可進行。

建議與**偉伯瓷磚粘結劑**、**填縫劑**系列或其他聚合物水泥膠粘劑搭配使用。

### 耗用率

吸水性的基面，兩層約 0.3 L/m<sup>2</sup>，非吸水性的基面兩層約 0.15 L/m<sup>2</sup>

施工細節及安全指引請參閱《**施工說明書**》。

### 包裝及儲存

20 公升桶裝，產品保持乾燥狀態及未開封的包裝中，保存期 12 個月。

### 安全指引

建議攪拌及施工時穿戴口罩、眼罩或保護衣物。

本產品含水泥成分，可能會引發過敏反應。

可能對眼睛及皮膚有刺激作用。如不小心進入眼睛，必須用大量清水沖洗並盡快就醫。如接觸到皮膚感覺不適，請立即用肥皂和清水沖洗。

避免兒童接觸。

詳細請參照《**安全技術說明書**》。

\* 注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。除了特別註明，所有技術數據均為 28 天硬化時間所測。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。